



Lucifer 3.0 膜电极

Lucifer 3.0 Membrane Electrode Assemble



高性能

产品功率密度高，寿命长



精准可控

离聚物定向序列化分布



全产线自主开发设计

根据客户需求定制化设计、开发

商用车MEA·项目/参数	参数
膜电极总Pt载量(mg/cm ²)	0.4
膜电极活性面积 (cm ²)	可定制
操作湿度(%)	0% ~ 100%
最高操作温度(°C)	95
功率密度@2A/cm ² (W/cm ²)	1.34
峰值功率密度 (W/cm ²)	> 2
膜电极电压标准偏差@2A/cm ² (mV)	< 10
适用环境温度(°C)	-40 ~ 60
车载循环工况耐久性(Hrs)	20, 000
启停循环耐久(圈)	3, 000
产品特点	可自增湿
乘用车MEA·项目/参数	参数
膜电极总Pt载量(mg/cm ²)	0.35
膜电极活性面积 (cm ²)	可定制
操作湿度(%)	0% ~ 100%
最高操作温度(°C)	95
功率密度@2A/cm ² (W/cm ²)	1.38
峰值功率密度 (W/cm ²)	> 2
膜电极电压标准偏差@2A/cm ² (mV)	< 10
适用环境温度(°C)	-40 ~ 60
车载循环工况耐久(Hrs)	10, 000
启停循环耐久(圈)	2, 000
产品特点	可自增湿
非车用MEA·项目/参数	参数
膜电极总Pt载量(mg/cm ²)	0.2 ~ 0.6
膜电极活性面积(cm ²)	定制
操作湿度(%)	0% ~ 100%
最高操作温度(°C)	95
功率密度@2A/cm ² (W/cm ²)	> 1.2
峰值功率密度 (W/cm ²)	> 1.8
膜电极电压标准偏差@2A/cm ² (mV)	< 10
适用环境温度(°C)	-40 ~ 60
MEA通用参数·项目/参数	参数
质子膜厚度(μm, 可选)	8 ~ 12
碳纸厚度(μm, 可选)	165 ~ 290
膜电极活性区域厚度(μm, 可选)	350 ~ 600
Pt催化剂耐久(圈)	> 30, 000
碳载体腐蚀耐久(圈)	> 2, 000